




Produktdatenblatt Gipskarton-Kassetten Modul 625 ; V 8/12/50

Beschreibung	Werksmäßig mechanisch bearbeitete Gipsplatte nach DIN EN 14190 für Wand- und Deckenbekleidungen sowie Beplankungen im Innenbereich. Mittels Weiterverarbeitung aus Gipsplatten nach DIN EN 520 hergestellt.
Beschichtung	Dispersionslack NCS-0700 UV-Decklack
Modulmaß	625x625 mm
Plattendicke (Nennstärke)	12,5 mm
Kantenformen	<p>Kante 1 (scharfkantig) </p> <p>Kante 2 (tegulare Kante) </p> <p>Kante 3 (tegular S) </p>
Lochung	Rund Ø 8 und 12 mm
Lochachsabstand	50,0 mm
Lochflächenanteil	10,5 %
Rohdichte	ca. 890 kg/m ³
Flächengewicht	ca. 9,5 kg/m ²
Feuchtigkeitsgehalt bei 20 °C	≤ 1,0 Massen - %
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient (50 - 60 % rel. Feuchte)	1,3 · 10 ⁻⁵ 1 / K
feuchtespezifische Längenausdehnung bei 20°C	0,35 mm / m von 65% auf 95% rel. Luftfeuchte
maximale Anwendungstemperatur	45 °C
spez. Wärmekapazität c	0,96 kJ / (kg·K) bei 20 °C
Verarbeitung	in Innenräumen Temperaturbereich: +10°C bis +40°C Luftfeuchte: 30% bis 80% r.F. Verlegung in Sichtschienenkonstruktion demontierbar
Beschriftung / Kennzeichnung	Siehe Palettenlabel
Verpackungseinheit	8 Stück/VE, 36 VE/Palette